

ООО Остендорф Рус 140301 Россия, Московская область, город Егорьевск

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ

Трубы и фитинги
для внутренней канализации из полипропилена

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Характеристика	Стандарт	Обозначение	Единица измерения	Значение
Плотность	DIN 53479	ρ	г/см ³	0,95
Прочность на ударный изгиб с насечкой	DIN 53453	ак	кДж/м ²	6,86
Максимальное напряжение при изгибе	DIN 53452	σ_bG	Н/мм ²	43,14
Прочность на разрыв	DIN 53455	σ_R	Н/мм ²	39,22
Деформация при разрыве	DIN 53455	ϵ_R	%	800
Коэффициент эластичности	DIN 53457	E	Н/мм ²	1275
Предел плавления	-	Tp	°C	158-164
Точка размягчения	DIN 53460	TR	°C	150
Коэффициент линейного расширения	VDE 0304 часть 1.4	α	-	1,2*10 ⁻⁴

Изготавливаются по DIN EN 1451-1 и ТУ 2248-001-66151982-2010.
Российский сертификат соответствия РООС DE.AB28.H15968 .
Выдерживаемое давление 0,5 Атм. Верхний предел выдерживаемых температур 95 °С.

Гарантийный срок эксплуатации труб и фитингов – два года с момента ввода здания в эксплуатацию.

Ostendorf Kunststoffe GmbH & Co. KG



ООО «Остендорф Рус»
г. Егорьевск, Московская область,
ул. Мухоморова, д. 29
ИНН 5011051842
КПП 501101001
ОГРН 1105011000709

T +7 (495) 600-4437
E info@ostendorf-rus.ru
W www.ostendorf-rus.ru

Банковские реквизиты
ООО Дойче Банк, Москва
БИК 044525101
ИНН/КПП Банка
7702216772/997950001
SWIFT CODE : DEUTRUMM

к.с. 30101810100000000101
р.с. 40702810300000000889
(руб) р.с.
40702978700000001139(евро)
ОГРН Банка: 1027739369041